

此文件僅供參考(網路版)

品質檢測報告書

報告號碼 TW-2220037

(1/1)

致 華旗實業股份有限公司

2022 年 3 月 29 日

收件日期 2022 年 2 月 15 日
樣品名稱 華旗鋁塑複合板
數量 1

一般財團法人 紡檢品質評價機構
BOKEN 台灣測試中心
SGS Taiwan Ltd.
新北市新北產業園區五權路31號
TEL 886-2-2299-3279 FAX 886-2-2299-9630

(測試項目) 抗病毒測試

(測試方法) 參照 ISO21702: 2019

(測試用病毒) 流感病毒: Influenza A virus (H3N2) : ATCC VR-1679

(測試結果)

測試用病毒溶液濃度 : 2.0×10^7 PFU/ml

		感染值的常用對數值
無加工測試樣	剛接種後 (U ₀)	5.72
	24小時後 (U _t)	5.37

*無加工測試樣使用大阪微生物實驗室準備之聚乙烯薄膜

	感染值的常用對數值	抗病毒活性值 (Z _{99.9})
YA-3102K-AV [A ₁]	<0.80	4.5

*測試用溶液接觸量 : 0.4mL (覆蓋薄膜的表面積: 16cm²)

*測試面依申請方指定進行。

*清潔方法: 依照申請者指定, 將測試樣品在殺菌燈下, 以紫外線照射15分鐘。

*本測試是由大阪微生物實驗室進行測試。

本檢測報告只代表送件樣品, 不能代表全批貨物。
嚴禁擅自轉載、轉用本報告書的全部或部分內容。
無公章的報告書不是正式的報告書。

